



Tektura lita

KARTA TECHNICZNA

Charakterystyka Tektura makulaturowa o barwie szarej, równej i matowej powierzchni.

Budowa Jednolita makulaturowa warstwa włóknista, posiada nieznaczną kierunkowość włókien.

Właściwości

Tabela

Parametr	Wartości	Tolerancja
Gramatura, g/m ²	300 - 900	±5%
Grubość, mm	0,45 - 1,40	±5%
Gęstość pozorna, g/cm ³	0,66	±2%
Wilgotność, %	6 - 8	-

Zastosowanie Materiał do produkcji pudełek tekturowych, mebli, materiał do produkcji okładek oklejanych, przekładka dystansująca w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, przetwórczym, element opakowania jednostkowego i zbiorczego.

Przetwarzanie Nie przeznaczony do zadrukowania. Zadrukowanie może być wykonane po sprawdzeniu zastosowania danej metody druku. Nadaje się do operacji introligatorskich: krojenia, wykrawania, klejenia, tłoczenia, bigowania itp.

Produkt całkowicie podlegający recyklingowi.

Oferta Gramatury i grubości według tabeli.
Format B1 lub dowolny, największy możliwy 1100x2400mm.

Pakowanie Luzem na palecie zgodnie z normą PN-85/P-50045/12

Symbol PKWiU 17.12.51

Data sporządzenia 20.01.2012