



## Tektura meblowa

### KARTA TECHNICZNA

**Charakterystyka** Tektura makulaturowa o barwie szarej, równej i matowej powierzchni.

**Budowa** Jednolita makulaturowa warstwa włóknista, posiada nieznaczną kierunkowość włókien. W odmianie o nazwie **tektura sklejana** składa się z dwóch lub trzech warstw tektury litej. W poszczególnych warstwach kierunki włókien są do siebie prostopadłe.

#### Właściwości

Tabela

Parametr	Wartości	Tolerancja
Gramatura, g/m <sup>2</sup>	1000 - 2400	±5%
Grubość, mm	1,50 - 3,20	±5%
Gęstość pozorna, g/cm <sup>3</sup>	0,66 - 0,75	-
Wilgotność, %	6 - 8	-

**Zastosowanie** Materiał do produkcji segregatorów, mebli, okładek oklejanych, przekładka dystansująca w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, przetwórczym, element opakowania jednostkowego i zbiorczego.

**Przetwarzanie** Nie przeznaczony do zadrukowania. Zadrukowanie może być wykonane po sprawdzeniu zastosowania danej metody druku. Nadaje się do operacji introligatorskich: krojenia, wykrawania, klejenia, tłoczenia, bigowania itp. Pod wpływem wilgoci może ulec zniekształceniu.

Produkt całkowicie podlegający recyklingowi.

**Oferta** Gramatury i grubości według tabeli.  
Format B1 lub dowolny, największy możliwy 1100x2400mm.

**Pakowanie** Luzem na palecie zgodnie z normą PN-85/P-50045/12

**Symbol PKWiU** 17.12.51

**Data sporządzenia** 20.01.2012